

LEUBIT®

02

**Reaktywny
asfalt
naprawczy 0/4**

Karta techniczna

Reaktywny asfalt naprawczy 0/4

Do trwałego usuwania wyrw, wysadzin i innych uszkodzeń jezdni

- Reaktywny asfalt naprawczy LEUBIT® 0/4 nie zawiera jakichkolwiek rozpuszczalników.
- Dzięki bardzo szybkiemu reaktywnemu procesowi utwardzania już 2 godziny po aplikacji osiąga obciążenie naciskiem 8,5 kN i dodatkowo przyczepność > 0,5 kN.
- Dzięki dodaniu wody materiał szybko twardnieje reaktywnie. Ten wyjątkowy asfalt doskonale nadaje się do naprawy i renowacji powierzchni asfaltowych i betonowych.
- Reaktywny asfalt naprawczy LEUBIT® 0/4 przewyższa wymagania FGSV „Wskazówki dotyczące asfaltu naprawczego do usuwania uszkodzeń (H RepA)“.
- ok. 25 kg/m² przy grubości warstwy 1 cm w stanie zagęszczonym

Wielkość opakowania



25 kg wiadro PE

27 wiader PE / paleta

ciężar 675 kg na paletę

Warunki zewnętrzne i zakres stosowania

- Gotowy do użycia reaktywny asfalt naprawczy LEUBIT® 0/4 nadaje się do trwałego usuwania wyrw, wysadzin i innych uszkodzeń jezdni.
- Produkt doskonale nadaje się do łatania poboczy, tworzenia nasypów pod podjazdy i wielu innych zastosowań.
- Może być stosowany szczególnie do ulic o dużym obciążeniu. Dzięki reaktywnemu procesowi utwardzania można w krótkim czasie przywrócić ruch w miejscu aplikacji.

Aplikacja

- Przed zastosowaniem reaktywnego asfaltu naprawczego LEUBIT® 0/4 należy wyczyścić miejsce aplikacji szczotką lub sprężonym powietrzem.
- Wykonać obróbkę wstępną miejsca aplikacji gruntem LEUBIT®Primer Spray lub LEUBIT®Primer.

- Materiał należy nanosić z niewielkim nadmiarem. Następnie miejsce aplikacji należy zwilżyć, stosując ok. 1 l wody na 25 kg materiału (zalecenie: konewka z nasadką dozownikową).
- Materiał odpowiednio zagęścić płytą wibracyjną, walcem lub ubijakiem ręcznym.
- Zalecamy posypanie miałem kamiennym.
- Przywrócenie ruchu w miejscu aplikacji może nastąpić po ok. 15 min.
- Po przywróceniu ruchu zalecana jest kontrola wzrokowa miejsca aplikacji. W razie potrzeby należy jeszcze raz posypać miałem.

Przechowywanie i trwałość

- Materiał można przechowywać przynajmniej przez 9 miesięcy od daty produkcji.
- Przechowywać w miejscu chłodnym i suchym.
- Unikać bezpośredniego promieniowania słonecznego.
- Pamiętać w miesiącach zimowych: Przed aplikacją doprowadzić temperaturę materiału do temperatury pomieszczenia, umieszczając materiał w pomieszczeniu/magazynie. Transport do miejsca budowy powinien odbywać się w zamkniętych pojazdach lub z zastosowaniem osłony.

Środki czyszczące

- W przypadku kontaktu ze skórą: pasta do mycia.
- Urządzenia: benzyna lub zwykłe rozpuszczalniki.

Utylizacja

- Zawartość/pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi / regionalnymi / krajowymi / międzynarodowymi przepisami prawnymi.

Zusammensetzung

- Mieszanka minerałów (np. grys, kruszywo), bitum, komponenty reaktywne i dodatki