

LEUBIT®

01

Asfalt naprawczy 0/5

Karta techniczna

Asfalt naprawczy 0/5

Jednoskładnikowy, niezawierający rozpuszczalników, gotowy do użycia asfalt naprawczy

- Asfalt naprawczy LEUBIT® 0/5 jest jednoskładnikowym, niezawierającym rozpuszczalników, gotowym do użycia asfaltem naprawczym.
- Asfalt naprawczy LEUBIT® 0/5 należy aplikować na zimno. Gwarantuje on łatwy i przyjazny dla użytkownika sposób nanoszenia.
- Zużycie przy warstwie o grubości ok. 1 cm wynosi ok. 25 kg/m² w stanie zagęszczonym.
- Asfalt naprawczy LEUBIT® 0/5 można aplikować w temperaturach do -5°C.

Wielkość opakowania



25 kg wiadro PE

24 wiadra na palecie

Obszar zastosowania

- Mieszanka asfaltowa na zimno do prostego i szybkiego usuwania wyrw, wysadzin i innych uszkodzeń na okładzinach asfaltowych i betonowych.
- Asfalt naprawczy LEUBIT® 0/5 doskonale nadaje się do łatania poboczy, tworzenia nasypów pod podjazdy i wielu innych zastosowań w budowie dróg.

Warunki zewnętrzne i aplikacja

- Przed rozpoczęciem naprawy wyczyścić uszkodzone miejsce szczotką lub sprężonym powietrzem. Podłoże powinno być suche i wolne od brudu oraz innych zanieczyszczeń.
- W celu lepszej przyczepności i związania kurzu zaleca się wstępną obróbkę podłoża i poboczy gruntem LEUBIT® Primer lub LEUBIT® Primer Spray.
- Po całkowitym wyschnięciu gruntu można zaaplikować asfalt naprawczy LEUBIT® 0/5 tak, aby delikatnie wystawał.
- Wygładzić grabiami.
- Zagęścić ubijakiem, płytą wibracyjną lub poprzez przejeżdżanie.
- Zaleca się posypanie miałem kamiennym.

Przechowywanie i trwałość

- Przechowywać w miejscu chłodnym i suchym.
- Trwałość min. 12 miesięcy.

Środek czyszczący

- W przypadku kontaktu ze skórą: pasta do mycia.
- Urządzenia: benzyna lub zwykłe rozpuszczalniki.

Utylizacja

- Zawartość/pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi / regionalnymi / krajowymi / międzynarodowymi przepisami prawnymi.

Skład

- Mieszanina minerałów (np. skał, wypełniaczy), bitumu i dodatków.