

LEUBIT®

18

Masa zalewowa do spoin bruku

Karta techniczna

Masa zalewowa do spoin bruku

masa zalewowa do spoin bruku na bazie bitumu i wypełniaczy mineralnych

- Przeznaczona do stosowania na gorąco **masa zalewowa do spoin bruku LEUBIT®**, wykonana jest na bazie bitumu i wypełniaczy mineralnych.
- **Masa zalewowa LEUBIT®** ma ciężar właściwy ok. 1,25 g/cm³ w temperaturze 25°C.
- **Masa zalewowa LEUBIT®** została przebadana według TL Fug StB 15.
- **Masa zalewowa LEUBIT®** charakteryzuje się dobrą odpornością na starzenie, wysoką stabilnością, jest odporna na oddziaływania środowiskowe oraz bezpieczna dla ludzi i zwierząt.
- W ciepłych i zimnych warunkach atmosferycznych **masa zalewowa LEUBIT®** charakteryzuje się dobrymi właściwościami użytkowymi.
- **Przed zastosowaniem masy LEUBIT®** konieczna jest obróbka wstępna uszkodzonego miejsca przy użyciu gruntu **56_ LEUBIT® Primer Plus**.
- Zużycie gruntu: ok. 3% nanoszonej masy zalewowej.

Gebindegröße



Karton 16 kg

48 kartonów na palecie

Zużycie w gramach: długość spoiny (cm) x szerokość spoiny (cm) x głębokość spoiny (cm) x gęstość masy do spoin (g/cm³)

Obszar zastosowania

- **Masa zalewowa LEUBIT®** jest przeznaczona do wypełniania wszelkiego rodzaju spoin przy utwardzaniu powierzchni z kostki brukowej.

Warunki zewnętrzne i aplikacja

- **Masa zalewowa LEUBIT®** nie powinna być aplikowana podczas deszczu ani mrozu, lecz w suchych warunkach pogodowych. Temperatura powierzchni powinna wynosić powyżej 0°C.
- Przed rozpoczęciem naprawy wyczyścić spoinę szczotkarką lub sprężonym powietrzem. Podłoże powinno być suche i wolne od brudu oraz innych zanieczyszczeń.
- **Masę zalewową LEUBIT®** należy delikatnie stopić do temperatury użycia 160°C–190°C w kotle

wyposażonym w mieszadło mechaniczne, pośrednie ogrzewanie i termostat. Należy unikać przegrzewania ($>190^{\circ}\text{C}$), ponieważ nieuniknionym skutkiem będzie uszkodzenie dodanych tworzyw sztucznych.

- Spoinę należy wstępnie przygotować przy użyciu gruntu **LEUBIT® Primer Plus** zgodnie z instrukcją.
- Prace zalewowe należy wykonywać przy pomocy odpowiedniej lancy zalewowej lub konewki.
- Podczas użycia **masa zalewowa LEUBIT®** musi mieć podaną temperaturę użycia. Nieosiągnięcie minimalnej temperatury zalewania wpływa niekorzystnie na płynność i sprzyja powstawaniu pustych przestrzeni.
- W zależności od wymiarów przestrzeni wypełniania spoin podczas stygnięcia **masy zalewowej LEUBIT®** może nastąpić zmniejszenie objętości. Wymaga to drugiej operacji roboczej. Zaleca się wykonanie dodatkowego zalewania bezpośrednio po pierwszym.
- Zalewanie należy przeprowadzić tak, aby nie było wymagane usuwanie masy zalewowej wystającej ponad ścianki spoiny. Usuwanie takie mogłoby niekorzystnie wpłynąć na przyczepność masy do ścianek spoiny.

Przechowywanie i trwałość

- Przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczonym przed promieniowaniem słonecznym $>50^{\circ}\text{C}$.
- Produkt wrażliwy na mróz $> -5^{\circ}\text{C}$
- Trwałość: min. 5 lat.

Utylizacja

- Zawartość/pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi przepisami prawnymi.

Środek czyszczący

- Po kontakcie ze skórą: pasta do mycia rąk
- Sprzęt: ekologiczny środek czyszczący 10_LEUBIT, standardowe rozpuszczalniki, benzyny

Skład

- Bitum i materiały mineralne