

LEUBIT®

08

**Zaprawa
naprawcza 08**

Karta techniczna

Zaprawa naprawcza 08 LEUBIT® 0/5

Gotowa do wymieszania

- Gotowa do wymieszania, kompletna substancja w wiadrze, składająca się z emulsji polimerowo-bitumicznej, mieszanki substancji mineralnych oraz przyspieszacza
- Ziarnistość 0/2

Opakowanie



wiadro 25 kg

24 wiadra/paleta

Obszary zastosowań

- Zaprawa naprawcza 08_LEUBIT® 0/5 służy do wykonywania napraw, wyrównywania poziomów, tworzenia skarp, naprawy cienkich powierzchni powłok, wyłamań, a także do otaczania wlotów i przepustnic.
- Głębokość montażowa do 15 mm

Warunki zewnętrzne i aplikacja

- Podłoże musi być czyste i suche. Usunąć luźne i natłuszczone części.
- Na miejsce uszkodzenia należy wstępnie zaaplikować cienką warstwę (ok. 0,2 kg/m²) emulsji bitumicznej 04_LEUBIT® C 40B5-S i pozostawić do wyschnięcia, aż pojawi się czarne zabarwienie.
- Włożyć mieszankę mineralną i cement* do jednego pojemnika na zaprawę, wstępnie zamieszać i nawilżyć, dodając 0,5 – 1,0 l wody.
- Następnie dodać specjalną emulsję bitumiczną i intensywnie mieszać łopatą, kielnią do zaprawy lub innym przyrządem.
- W razie potrzeby konsystencję mieszaniny można później dostosować, dodając nieco wody.
- Zaprawę naprawczą 08_LEUBIT® 0/5 natychmiast nałożyć za pomocą łopaty, kielni gładzącej lub gumowego ściągacza.
- W zależności od warunków atmosferycznych czas nakładania wynosi od 10 do 20 minut.

- * **Dozowanie cementu:** wysoka temperatura zewnętrzna (15 – 30°C): co najmniej 0,1 kg, niska temperatura zewnętrzna (5 – 15°C): do 0,4 kg, W tym wypadku można ew. przeprowadzić próbę wstępną.
- Zaleca się lekko podsypać wbudowaną warstwę piaskiem.
- Utworzone powierzchnie naprawcze można, w zależności od występujących warunków (pogoda, temperatura), dopuścić do ruchu po 30–60 minutach.
- Głębsze uszkodzenia należy uzupełniać w dwóch warstwach (do maks. 15 mm na jedną naprawę).
- W miejscach uszkodzenia należy nałożyć nieco więcej materiału, ponieważ zagęszcza się on o ok. 5%.

Przechowywanie i trwałość

- Przechowywać w suchym, niezbyt ciepłym i obowiązkowo niemroźnym miejscu.
- W przypadku dłuższego przechowywania należy wmieszać specjalną emulsję bitumiczną.

Dane techniczne

- Mieszanka substancji mineralnych 0–2 mm 19,0 kg
- Modyfikowana polimerami specjalna emulsja bitumiczna 3,3 kg
- Przyspieszacz (cement) 0,4 kg

Utylizacja

- Zawartość/pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi przepisami prawnymi.