

LEUBIT®

09

Gotowa
zaprawa
bitumiczna L

Karta techniczna

Gotowa zaprawa bitumiczna L

gotowa do zastosowania, zawierająca rozpuszczalnik masa wypełniająca pory z drobnoziarnistymi materiałami mineralnymi

- **Gotowa zaprawa bitumiczna L firmy LEUBIT®** to gotowa do zastosowania, zawierająca rozpuszczalnik masa wypełniająca pory z drobnoziarnistymi materiałami mineralnymi.
- **Gotowa zaprawa bitumiczna L firmy LEUBIT®** jest bardzo elastyczna oraz wnika w pory czy też wgłębienia. Wypełnia pory i zapewnia utrwalenie zamykające nawierzchni już przy pierwszym użyciu.
- **Gotowa zaprawa bitumiczna L firmy LEUBIT®** działa regenerująco na środek wiążący starego podkładu asfaltowego i natychmiast po aplikacji jest odporna na działanie wód powierzchniowych.
- Produkt jest zgodny z normą ZTV BEA-StB 09/13 oraz TL Sbit-StB 15.

Opakowanie



Wiadro 25 kg

24 wiadra na palecie

Obszary zastosowań

- **Gotowa zaprawa bitumiczna L firmy LEUBIT®** wykorzystywana jest do utrwalania zamykającego nawierzchni asfaltowych, utrwalania zamykającego warstw nośnych asfaltu, konserwacji przestarzałych nawierzchni asfaltowych oraz do powtórnej obróbki nawierzchni asfaltowych, które z biegiem lat stały się zbyt szorstkie lub mają zbyt dużo otwartych porów, np. w wyniku błędów budowlanych.

Aplikacja

- Produkt należy stosować w suchych warunkach pogodowych i w przypadku jeśli temperatura podłoża wynosi co najmniej +5°C. Podkład asfaltowy musi być suchy i dokładnie wyczyszczony. Po dokładnym wymieszaniu materiał należy równomiernie rozłożyć na podłożu i lekko ściągnąć za po-

- mocą gumowego ściągacza lub aplikatora „Schlämmeboy”.
- Po krótkim czasie wiązania ręcznie nasypać na poddane obróbce powierzchnie 3-5 kg/m² mączki kamiennej 0/2 mm, drobnego gysu 1/3 mm lub lekko bitumowanego piasku.
 - Należy bezwzględnie przestrzegać informacji zawartych na karcie technicznej, ponieważ zawiera wskazówki istotne pod względem bezpieczeństwa w zakresie magazynowania, transportu oraz postępowania z **gotową zaprawą bitumiczną L firmy LEUBIT®**.
 - W przypadku zastosowania produktu na dużej powierzchni nasypywany materiał należy docisnąć lekkim wałkiem.
 - Po posypaniu powierzchni możliwe jest natychmiastowe dopuszczenie jej do ruchu przy tymczasowym ograniczeniu prędkości do 40 km/h.
 - Zużycie materiału: w przypadku betonu asfaltowego ok. 0,8 – 1,3 kg/m², lepiszcze asfaltowe/asfaltowe warstwy nośne 1,5 – 2,0 kg/m²
 - Wymagana jest tylko jedna operacja robocza.

Przechowywanie i trwałość

- W oryginalnie zamkniętych opakowaniach produkt można przechowywać przez 12 miesięcy.
- Nie jest wrażliwy na mróz.

Dane techniczne

- Bitumiczny środek wiążący
- Temperatura zapłonu (DIN 53213, część 1) ponad 21 °C
- Gęstość w temperaturze 20 °C ok. 1,650 kg/m³
- Ciało stałe ok. 81 proc. wag.
- Konsystencja: ciecz tiksotropowa
- Środek czyszczący ekologiczny środek **czyszczący LEUBIT®**

Utylizacja

- Zawartość/pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi przepisami prawnymi.

Skład

- Mieszanka bitumiczna zawierająca rozpuszczalniki
- Materiały mineralne
- Środek adhezyjny