

# Fertigschlämme

einbaufertige lösemittelhaltige Porenfüllmasse mit feinkörnigen Mineralstoffen

- **LEUBIT® Bitumen Fertigschlämme L** ist eine einbaufertige lösemittelhaltige Porenfüllmasse mit feinkörnigen Mineralstoffen.
- **LEUBIT® Bitumen Fertigschlämme L** ist sehr geschmeidig und dringt in Poren und Vertiefungen ein. Bei nur einmaligem Auftrag wird eine Porenverfüllung und Deckenversiegelung erreicht.
- **LEUBIT® Bitumen Fertigschlämme L** wirkt regenerierend auf das Bindemittel der alten Asphaltunterlage und ist sofort nach dem Auftrag resistent gegen Oberflächenwasser.
- Entspricht der ZTV BEA-StB 09/13 und der TL Sbit-StB 15.

## Gebindegröße



---

25 Kilo Eimer

---

---

24 Eimer pro Palette

---

## Anwendungsgebiete

- LEUBIT® Bitumen Fertigschlämme L wird zur Oberflächenversiegelung von Asphaltdecken verwendet, zur Versiegelung von Asphalttragschichten, Instandsetzung gealterter Asphaltdecken oder zur Nachbehandlung von zu rau oder offenporig gewordenen Asphaltdecken, z.B. bei Einbaufehlern.

## Verarbeitung

- Verarbeitung bei trockenem Wetter und Temperaturen des Untergrundes von mind. + 5°C. Die Asphaltunterlage muss trocken und gründlich gesäubert sein. Nach gründlichem Aufrühren das Material gleichmäßig auf dem Untergrund verteilen und mit einem Gummischieber oder mit Verteilerggerät „Schlämmeboy“ dünn abziehen.
- Nach kurzer Abbindezeit die behandelten Flächen mit 3-5 kg/m<sup>2</sup> Edelbrechsand 0/2 mm, Feinsplitt 1/3 mm oder leicht bituminiertem Sand von Hand ab streuen.
- Das Sicherheitsdatenblatt ist unbedingt zu beachten, es enthält sicherheitsrelevante Informationen zur Lagerung, Transport und Umgang mit **LEUBIT® Bitumen Fertigschlämme L**.

- Bei großflächiger Behandlung Abstreugut mit leichter Walze andrücken.
- Die Verkehrsfreigabe kann nach der Abstreuerung bei einer vorübergehenden Geschwindigkeitsbegrenzung auf 40 km/h sofort erfolgen.
- Materialverbrauch: bei Asphaltbeton ca. 0,8 – 1,3 kg/m<sup>2</sup>, Asphaltbinder/Asphalttragschichten 1,5 – 2,0 kg/m<sup>2</sup>
- Es ist nur ein Arbeitsgang erforderlich.

## Lagerung und Haltbarkeit

- Lagerfähigkeit in original verschlossenen Gebinden 12 Monate.
- Nicht frostempfindlich

## Technische Daten

- Bindemittel Bitumen
- Flammpunkt (DIN 53213, Teil 1) über 21°C
- Dichte bei 20°C ca. 1,650 kg/m<sup>3</sup>
- Festkörper ca. 81 Gew.-%
- Konsistenz thixotrop flüssig
- Reinigungsmittel **LEUBIT®t Ökoreiniger**

## Entsorgung

- Inhalt/Behälter gemäß lokalen/ regionalen/ nationalen/ internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

## Zusammensetzung

- Lösemittelhaltiges Bitumengemisch
- Mineralstoffe
- Haftmittel